

PARTNER DES HANDWERKS

Produktdaten Edelfurnierte Platten

Furnier Flächenverleimung	D2/D3 Weißleim PVCA Innenraumfeuchtigkeitsbeständigkeit auf Anfrage AW 100, A100, formaldehydarme Verleimungen möglich
Oberfläche	Alle astigen Holzarten (auch Alt- und Antikholz) verstehen sich unabhängig von der Furnierqualität generell ungekittet und ungeschliffen. Das heißt, auf diesen Platten können offene Aststellen und Ausfalläste bis Durchmesser 30 mm vorkommen. Bei allen anderen Holzarten Vorschleiff mit K80.

Furnierqualitäten und Sortierungen

A-Front Brettcharakter	<ul style="list-style-type: none">ausgesuchte Qualität I - geplankt gefügt
A-Standard Brettcharakter	<ul style="list-style-type: none">Qualität A-B - geplankt gefügt; aus 4-6 Furnierbunde gemischt
B	<ul style="list-style-type: none">Verfärbung, gesunde Äste, Bastarde, Einläufe gestattet, keine offenen Fehler und ausgebrochene Furniere
Crack „Dahoam“	<ul style="list-style-type: none">Ausgeprägte Risse und Äste; geplankt gefügt mit dunklem Untergrund(wahlweise brauner, schwarzer oder weißer Untergrund)
Eiche Altholz Asteiche	<ul style="list-style-type: none">Verfärbungen, Äste, Einläufe und Spiegel gestattet, vereinzelt ausgebrochene Furniere, Astfurniere mit offenen Astlöchern geplankt gefügt
GZ	<ul style="list-style-type: none">Gegenzugfurniere ohne Ansprüche an Qualität; offene Fehler gestattetHolzart auf Kundenwunsch
Blind	<ul style="list-style-type: none">Gegenzugfurniere ohne Ansprüche an Qualität; offene Fehler gestattetHolzart nach Werkswahl
Papier	<ul style="list-style-type: none">Gegenzugpapier (Farbe nach Werkswahl, Faltenbildung möglich)



GEBHARDT
HOLZ-ZENTRUM

Unternehmenssitz mit Zentrallager
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43
www.ghz-cham.de