




GSTANDN

A BOD'N VOM GEBHARDT
Do steh i drauf!

Technisches Datenblatt

Fertigparkett Landhausdielen **MyParkett**

Verbindung	Drop-Down 
Fertigparkett	TopProdukt MyParkett OF-Nr. 2144-2148
Aufbau	3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %), 4-seitige Mikrofase, Nutzschicht ca. 3 bzw. 4 mm, Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 25 % Kurzlänge pro Paket.
Spezifikation	Markante Eiche Landhausdielen 1-Stab
Sortierung	Akzent: Sehr rustikale Sortierung mit ausgeprägten Ästen und Rissen, sowie einem natürlichen Farbspiel
Verpackung	Schwarze, umlaufende Banderole mit Folien-Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanleitung sind in jedem zweiten Paket enthalten.
Abmessungen	14 x 190 x 1.900 mm 15 x 220 x 2.200 mm 15 x 260 x 2.200 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswert	0,12 m ² K/W
Oberfläche	Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ

Verpackungseinheiten 14 x 190 x 1.900 mm	8 Stück	= 1 Paket	= 2,888 m ²
	40 Pakete	= 1 Palette	= 115,52 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.368,24 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 2.772,48 m ²
Verpackungseinheiten 15 x 220 x 2.200 mm	6 Stück	= 1 Paket	= 2,904 m ²
	44 Pakete	= 1 Palette	= 127,776 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.533,31 m ²
	24 Paletten	= 40' Container	= 3.066,62 m ²
Verpackungseinheiten 15 x 260 x 2.200 mm	6 Stück	= 1 Paket	= 3,432 m ²
	33 Pakete	= 1 Palette	= 113,256 m ²
	12 Paletten	= 20' Container	= 1.359,12 m ²
	26 Paletten	= 40' Container	= 2.944,66 m ²



Dichte und Dicke: 550 kg/m ³ ; 14 – 15 mm
Reaktion auf Feuer: D _{fl} -s1
Freisetzung von Formaldehyd: E1
Wärmeleitfähigkeit: 0,14 W/mK
Biologische Haltbarkeit: Klasse 1



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM

Unternehmenssitz mit Zentrallager
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49 9971 881-0 | Fax: +49 9971 881-111
info@ghz-cham.de

Vertriebsbüro mit Ausstellung
Goldschmidtstr. 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49 9181 2975-0 | Fax: +49 9181 2975-43
www.ghz-cham.de